



Adatlap No.: TL 5-243-97/1

Kiadás No.: 1

Nem kontrolált nyomtatvány

Hatályba lépés: 08.04.2023

Heterogén PVC padló burkolat NOVOFLOOR STANDARD

LEÍRÁS

Az értékelés tárgya a NOVOFLOOR STANDARD heterogén tekercses PVC padló burkolat PUR védő réteggel. Alapja a 305/2011 Európai parlamenti rendelet, illetve a vonatkozó EN 14041 harmonizált szabvány.

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

Paraméter	Szabvány	Egység	Érték
Teljes vastagság	EN ISO 24346	mm	2,0 (+0,13; -0,10)
Kopó réteg vastagság	EN ISO 24340	mm	0,55 (+13 %; -10 %)
Besorolási osztály	EN ISO 10582	osztály	23, 33, 42
Szélesség	EN ISO 24341	mm	2000 (+10; -0)
Hosszúság	EN ISO 24341	m	12 20
Felületi súly*	EN ISO 23997	g/m ²	3113
Méret stabilitás	EN ISO 23999	%	≤ 0,4
Hullámosodás hőnek való kitét esetén	EN ISO 23999	mm	≤ 8
Rugalmasság	EN ISO 24344 eljárás A	-	megfelelő
Maradó benyomódás	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Görgős szék ellenállás	ISO 4918	-	megfelelő
Színtartás mesterséges fény esetén	EN 105-B02 eljárás 3	fokozat	min. 6
Varrat erősség	ISO 16906	N/50 mm	átlagolt ≥ 240
			egyedi ≥ 180
Tűzzel szembeni reakció	EN 13501-1	osztály	B _s -s1
Formaldehid emisszió	EN 717-1	osztály	E1
Csúszási ellenállás	EN 13893	osztály	DS
Hővezetési érték*	EN ISO 10456	W/m.K	0,17
Folt és vegyszer ellenállás	EN ISO 26987	-	megfelelő
Csúszás mentesség	DIN 51130	csoport	R11

*irányadó érték

KÖRNYEZET, BIZTONSÁG

Paraméter	Szabvány	Egység	Érték
Környezeti hatás	ISO 14025	-	Környezeti nyilatkozat a terméken (EPD)
Bakteriális ellenállás	EN ISO 846 eljárás C	-	megfelelő
PUR bevonat antibakteriális képessége*	ISO 22196	-	$R \geq 3$
VOC	ISO 16000-9	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	≤ 10 (28 nap után)

*2000 mm szélesség esetén

CSOMAGOLÁS

Méret [mm]	Mennyiség / tekercs	
	[m]	[m ²]
2,0 x 2000	12	24
2,0 x 2000	20	40

PADLÓBURKOLAT ELHELYEZÉSE

- A heterogén PVC padlóburkolatok elhelyezésére vonatkozó részletes leírásokat a vonatkozó LINO Fatra PN 5410/97 elhelyezési útmutató tartalmazza, amely megtekinthető a gyártó weboldalán: www.fatrafloor.hu.
- A padlóburkolatok elhelyezése teljes felületű ragasztással történik, diszperziós ragasztók alkalmazásával, melyekre a gyártó javaslatot tesz.
- A futó mintával készült termékek esetében a minta összefüggő folytonossága az egyes tekercsek között nem biztosítható.
- Eltérő gyártási ciklusok kombinálása nem javasolt.

ELŐÍRÁSOK, KEZELÉS, KARBANTARTÁS

- A padlóburkolatok tárolása +5 °C és +35 °C között, száraz és pormentes beltéri helyiségben történjen, minimum 1 m távolságra a hőforrásoktól, napfénytől, mesterséges, magas UV sugárzással rendelkező fényforrástól védetten.
- A padlóburkolatok beltéri használatra készültek. Üzemi feltételek: lég hőmérséklet +10 °C és +35 °C között, relatív páratartalom (50 ± 10) %.
- Kerülendő minden olyan mozgó tárgy elhelyezése a burkolaton, amely éles, a burkolati bevonatnál keményebb éllel rendelkezik.
- Gumi alapú termékekkel történő érintkezés esetén visszafordíthatatlan szín elváltozások alakulhatnak ki a termékeken. Az elszíneződés sárgulás, barnulás, feketedés formájában jelentkezhet a gumi alapú termékkel érintkező felületeken.
- A bútorok lábán javasolt megfelelő védő burkolat alkalmazása, pl. lágy műanyag sapka, szövet sapka; "W" típusú görgők alkalmazása guruló székeken.
- Amennyiben a PUR kopó réteg sérülése olyan bútor mozgásából ered, amely nem rendelkezett megfelelő védelemmel a garanciális igények nem érvényesíthetőek.
- A karbantartás, kezelés és tisztítás részleteit a LINO Fatra PN 5410/97 telepítési útmutató tartalmazza, amely elektronikus formában elérhető online a gyártó honlapján: www.fatrafloor.hu.

GARANCIA

A 10 évre kiterjesztett garancia feltételei megtekinthetők weboldalunkon: www.fatra.cz.