




GRABO

1905

START

Technikai adattáblázat

SPORT

Technikai paraméterek	Szabvány	Egység	Eredmények
LEÍRÁS			
Felület	PUR lakkréteg		
Hátoldal	Zárt cellás kombinált habrendszer		
Vastagság	EN ISO 24346	mm	4,0
Fedőréteg	EN ISO 24340	mm	0,8
Tömeg	EN ISO 23997	kg/m ²	2,6
Szélesség	EN ISO 24341	m	2
Standard tekercshossz	EN ISO 24341	m	20
KLASSZIFIKÁCIÓ			
Specifikáció	EN 651 Vinyl floor covering for indoor sport purposes		
Lángállóság	EN 13501	-	Cfl-s1
Fajlagos hőellenállás	EN 426	m ² K/W	0,06
Ütésállóság	EN 1517	N/m	-
SPORT TULAJDONSÁGOK			
Csúszás	EN 13036-4	-	80-110
Erőleépülés	EN 14808	%	9
Függőleges deformáció	EN 14809	mm	≤2
Labda visszapattnás	EN 12235	%	> 90
Fényesség	EN 2813	%	≤ 30
MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK			
Mérettartás	EN ISO 23999	%	± 0,2
Benyomódás	EN 1516	mm	≤ 0,5
Gördülő teher ellenállás	EN 1569	1500 N	nincs sérülés
Szinttartósság	ISO 105 B02	-	6
Vegyszerállóság	EN ISO 26987	-	nincs változás
Kopásállóság	EN ISO 5470-1	mg/1000cycles	< 250
Felületkezelés			PUR lakkréteg
Anti-bakteriális és gombaálló felület			graboSAN
Környezetvédelmi tulajdonságok			Oldószer- és nehézfémmentes termék.
Hegesztési mód			meleg- vagy hideghegesztés
Garancia			7 év
CE JELÖLÉS	EN 14041		✓